

STARKEM s.r.l.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.

Via Donatori di Sangue, 32 – 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY

Tel. +39 0438 912693 Fax +39 0438 912175

Codice Fiscale / Iscr. Reg. Imprese TV 03491050260

Partita IVA: IT03491050260

Cap. Soc. € 45.900,00 I.V.

info@starkem.com - www.starkem.com



VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DEL FIREBLOCK® 1001/EU

Protezione di (1) _____
portando il materiale trattato nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796).

Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l'applicazione a
(2) _____ della vernice ignifuga denominata
FIREBLOCK® 1001/EU.

Il ciclo di applicazione prevede le seguenti raccomandazioni:

1) **Preparazione delle superfici**

Verificare che i materiali da proteggere siano esenti da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici preesistenti. In presenza di questi trattamenti si deve procedere alla sabbatura o carteggiatura delle superfici mediante abrasione delle stesse prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a legno nudo. Dopo questa operazione, allo scopo di garantire la massima adesione della vernice ignifuga al supporto, procedere ad una ulteriore pulizia mediante panno imbevuto di diluente nitro per eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va verificato con cura che l'umidità dei materiali lignei da rivestire sia inferiore al valore del 12% in peso. Non rispettando le condizioni di preparazione sopra riportate, non si dà alcuna garanzia di durabilità del trattamento.

2) **Trattamento di fondo**

Applicazione di nostro prodotto STARWOOD/W, impregnante all'acqua, in ragione di 80-100 g/m² allo scopo di conferire resistenza alle muffe ed ai parassiti del legno (questo trattamento va fatto su legno nudo).

3) **FIREBLOCK® 1001/EU**

Applicazione di 2 mani di vernice FIREBLOCK® 1001/EU con un consumo di 200 g/m² ciascuna se il prodotto viene applicato a rullo o a pennello; applicazione di una mano di vernice FIREBLOCK® 1001/EU con un consumo di 400 g/m² se il prodotto è applicato ad airless (dispositivo airless senza filtro con ugello da 31). Tempo di asciugatura tra una mano e l'altra: 10 ore a +20 °C. Il totale di vernice applicata sarà perciò di 400 g/m².

Il costo del trattamento di fondo e della vernice FIREBLOCK® 1001/EU sarà di € _____ al m², esclusa la posa in opera ed esclusa la preparazione del supporto.

Per quanto non indicato qui sopra si rimanda espressamente alle schede tecniche dei prodotti.

-
- 1) Indicare il tipo di supporto legnoso da trattare (tavolati, perline, assiti, ecc..) e la qualità del legno impiegato (abete, faggio, rovere, ecc.)
 - 2) Indicare il sistema di applicazione (spruzzo, pennello, rullo, ecc.)
-