
VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DI FIREBLOCK® 2010/C

Protezione di strutture in cemento armato ed in cemento armato precompresso e di pareti non portanti in blocchi di laterizio e di calcestruzzo ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe R/REI/EI_____

Il ciclo di applicazione prevede le seguenti raccomandazioni:

1) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Verificare che i materiali da proteggere siano esenti da unto, grasso, distaccanti che vanno rimossi e che le superfici da trattare non siano già con pitture preesistenti che vanno sabbiate e verificate.

2) PRIMER

Applicazione di ns. prodotto PRIMER STARPLAST, da applicare in ragione di 100-150 g/m² allo scopo di migliorare l'adesione del FIREBLOCK 2010/C.

3) PITTURA INTUMESCENTE

Applicazione in più mani, intervallate seguendo i tempi previsti dalla relativa scheda tecnica, di pittura intumescente FIREBLOCK® 2010/C. Gli spessori di film secco ed i quantitativi di FIREBLOCK® 2010/C da applicare vengono determinati dallo studio di ingegneria di riferimento: sono in funzione della resistenza al fuoco richiesta e dei dati tecnici, relativi ai profili da verniciare, riportati nella relazione di calcolo e nei disegni esecutivi.

Si consiglia di applicare un quantitativo di 500 g/m² di prodotto per mano se l'applicazione viene fatta mediante rullo o pennello; si consiglia di applicare un quantitativo di 700 g/m² di prodotto per mano se l'applicazione viene fatta mediante pistola a spruzzo (dispositivo airless senza filtro con ugello da 31). E' bene fare molta attenzione nelle zone angolate dove il prodotto tende ad accumularsi. Spruzzare in questo caso ad una distanza di erogazione più elevata, diminuendo eventualmente la portata della pistola.

4) FINITURA

Ad essiccazione perfetta del FIREBLOCK® 2010/C (dopo almeno 2 giorni) si completa il ciclo, se necessario, mediante l'applicazione di ns. finitura colorata al cloroacchiù siglata STARGUM COLOR (versione semilucida o lucida) studiata per conferire la resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici alla protezione intumescente. La quantità consigliata da applicare, in una mano, è pari a 150-200 g/m² equivalente ad uno spessore di film secco di circa 60 micron.

Per quanto non indicato qui sopra, si rimanda espressamente alle schede tecniche dei prodotti.

Il costo del trattamento di fondo, della pittura intumescente e dell'eventuale mano di finitura sarà di €_____ al m² esclusa la posa in opera, esclusi i ponteggi e la sabbatura o la preparazione del supporto.

Il consumo per mano e il numero di mani di prodotto da applicare sono in relazione al sistema applicativo utilizzato ed alla struttura in cemento armato da trattare seguendo tassativamente le indicazioni del nostro servizio di assistenza tecnica.