

---

## VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DI FIREBLOCK® 2024/C

Protezione di solai in laterocemento ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe R/REI\_\_\_\_\_

Il ciclo di applicazione prevede le seguenti procedure:

### 1) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Verificare che le superfici siano pulite ed esenti da unto, grasso e distaccanti. Nel caso di superfici già verniciate, si deve procedere alla completa rimozione del film di vernice preesistente mediante sabbiatura o carteggiatura.

### 2) PRIMER

Applicazione di nostro prodotto PRIMER STARPLAST EXTRA, da applicare in ragione di 100-150 g/m<sup>2</sup> allo scopo di migliorare l'adesione del FIREBLOCK® 2024/C.

### 3) PITTURA INTUMESCENTE

Applicazione in più mani, intervallate seguendo i tempi previsti dalla relativa scheda tecnica, di pittura intumescente FIREBLOCK® 2024/C. Si consiglia di applicare un quantitativo di 500 g/m<sup>2</sup> di prodotto per mano se l'applicazione viene fatta mediante rullo o pennello; si consiglia di applicare un quantitativo di 700 g/m<sup>2</sup> di prodotto per mano se l'applicazione viene fatta mediante pistola a spruzzo (dispositivo airless senza filtro con ugello da 31). E' bene fare molta attenzione nelle zone angolate dove il prodotto tende ad accumularsi. Spruzzare in questo caso ad una distanza di erogazione più elevata, diminuendo eventualmente la portata della pistola.

### 4) FINITURA

Ad essiccazione perfetta del FIREBLOCK® 2024/C (dopo almeno 2 giorni) si completa il ciclo, se necessario, mediante l'applicazione di nostra finitura colorata al clorocaucciù siglata STARGUM COLOR (versione semilucida o lucida) studiata per conferire la resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici alla protezione intumescente. La quantità consigliata da applicare per mano è pari a 150-200 g/m<sup>2</sup> equivalente ad uno spessore di film secco di circa 60 micron. Si consiglia di applicare una mano o due mani di STARGUM COLOR a seconda dell'impiego previsto.

Per quanto non indicato qui sopra, si rimanda espressamente alle schede tecniche dei prodotti.

Il costo del trattamento di fondo, della pittura intumescente e dell'eventuale mano di finitura sarà di €\_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> esclusa la posa in opera, esclusi i ponteggi e la sabbiatura o la preparazione del supporto.

Il consumo per mano e il numero di mani di prodotto da applicare sono in relazione al sistema applicativo utilizzato ed alla struttura in cemento armato da trattare seguendo tassativamente le indicazioni del nostro servizio di assistenza tecnica.